

标准:

ASTM A106/ASTM SA106

用途:

高温用无缝碳钢公称管。一般用于高温高压等压力管道, 与 GB/8163-2008 有比较大的区别!

主要生产钢管牌号:

A、B、C 等

经协商, 也可供应其它牌号的钢管。

机械性能:

标准	牌 号	抗拉强度 (MPa)	屈服强度 (MPa)
ASTM A106 ASTM SA106	A	≥330	≥205
	B	≥415	≥240
	C	≥485	≥275

化学成分:

标准	牌 号	化学成分 Chemical composition limits, %									
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Cu	Ni	V
ASTM A106 ASTM SA106	A	≤0.25	≥0.10	0.27~0.93	≤0.035	≤0.035	≤0.40	≤0.15	≤0.40	≤0.40	≤0.08
	B	≤0.30	≥0.10	0.29~1.06	≤0.035	≤0.035	≤0.40	≤0.15	≤0.40	≤0.40	≤0.08
	C	≤0.35	≥0.10	0.29~1.06	≤0.035	≤0.035	≤0.40	≤0.15	≤0.40	≤0.40	≤0.08

Remarks 备注:

HR: hot rolled	CW: cold worked 冷拔	SR: stress relieved 去除应力
A: annealed 退火	N: normalized 正火	HF: 热轧



专业供应锅炉、电力、石油
化工行业用管道 | 配管 | 管件

山东厚宇钢管制造有限公司

许宗宝 经理

电话: **06358377765**

手机: **15506448765**(微信同)

18563576007

邮件: **2249121069@qq.com**

地址: 山东省聊城市高新区朱庄工业园

<http://www.pipegroup.cn>

